



EVEREST

FICHA TECNICA
FULLBRAC

FECHA: NOV-17-2016

NUMERO: 000000099

PROPIEDADES FISICAS

PARAMETROS	ESPECIFICACIONES
DUREZA, SHORE A	65 - 70
RESISTENCIA A LA TENSION, psi	2800 MINIMO
% DE ELONGACION	510 MINIMO
RESISTENCIA AL DESGARRE,KN/m	87.5 MINIMO
RANGO DE TEMPERATURA, (CENTIGRADOS)	-40°C A 90°C

PROPIEDADES QUIMICAS

SUSTANCIAS	ESPECIFICACIONES
RESISTENCIA A ALCALIS Y ACIDOS DILUIDOS	BUENO

FULLBRAC

Máxima resistencia al desgaste para aplicaciones extremas de abrasión, desgarre e impacto, este material se vende vulcanizado únicamente.



Dirección: Fortino Rocha No.1
Estado de México
C.P.54090 México

Teléfono: (55) 3640-6342

