



EVEREST

*FICHA TECNICA
ORANGE BEAT*

FECHA: NOV-17-2016

NUMERO: 000000095

PROPIEDADES FISICAS

PARAMETROS	ESPECIFICACIONES
DUREZA, SHORE A	50 - 55
RESISTENCIA A LA TENSION, psi	3300 MINIMO
% DE ELONGACION	675 MINIMO
RESISTENCIA AL DESGARRE,KN/m	60 MINIMO
RANGO DE TEMPERATURA, (CENTIGRADOS)	-40°C A 90°C

PROPIEDADES QUIMICAS

SUSTANCIAS	ESPECIFICACIONES
RESISTENCIA A ALCALIS Y ACIDOS DILUIDOS	BUENO

ORANGE BEAT

Optimo balance de parámetros de operación, con valores superiores en propiedades tensiles y excelente resistencia al desgarre y al desgaste por impacto y fricción. Adicionalmente resistente a los ácidos.

Usado en ahulados de tubos y zonas de descarga de materiales base húmeda y base seca, inclusive con residuos ácidos, donde las partículas contienen aristas muy cortantes.



Dirección: Fortino Rocha No.1
Estado de México
C.P.54090 México

Teléfono: (55) 3640-6342

