



EVEREST

FICHA TECNICA
GREENFORCE

FECHA: NOV-17-2016

NUMERO: 000000097

PROPIEDADES FISICAS

PARAMETROS	ESPECIFICACIONES
DUREZA, SHORE A	45 - 50
RESISTENCIA A LA TENSION, psi	2450 MINIMO
% DE ELONGACION	550 MINIMO
RESISTENCIA AL DESGARRE,KN/m	35 MINIMO
RANGO DE TEMPERATURA, (CENTIGRADOS)	-40°C A 90°C

PROPIEDADES QUIMICAS

SUSTANCIAS	ESPECIFICACIONES
RESISTENCIA A ALCALIS Y ACIDOS DILUIDOS	BUENO

GREENFORCE

Material de dureza intermedia y excelentes propiedades de resistencia a la abrasión.

Usado en bandas transportadoras de la industria de la construcción y minería. En otras aplicaciones es la parte central del faldón sándwich.



Dirección: Fortino Rocha No.1
Estado de México
C.P.54090 México

Teléfono: (55) 3640-6342

